



0.176

MARMO ROMANO [marmur rzymski]

Tynk dekoracyjny na bazie wapna, nakładany szpachlą

Informacje ogólne

Rodzaj produktu : Tynk na bazie mikrocząstek wapna hydratyzowanego, proszku z marmuru i piasków krzemowych, zawierający też pigmenty nieorganiczne, specjalne dodatki i obojętne wypełniacze mineralne. Umożliwia odtworzenie wzoru kamienia. Posiada znaczną odporność na działanie czynników szkodliwych, występujących w obszarach przemysłowych i nadmorskich; ponadto odporny jest na promieniowanie ultrafioletowe i na pleśń.

Zastosowanie : Odpowiedni do stosowania w obiektach zabytkowych i nowoczesnych, interesujących od strony artystycznej. Produkt może być stosowany zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

Nakładanie

Niezbędne przybory:




Do wewnątrz: Przed nałożeniem produktu Marmo Romano należy odpowiednio przygotować powierzchnię, nakładając warstwę wygładzającą w proszku lub w formie masy (typ FLYSTUK), którą następnie, po około 12 godzinach od zakończenia nakładania, należy wygładzić papierem ściernym (zalecana grubość ziarna P120-P150). Po wygładzeniu usunąć ewentualne zabrudzenia i pył i nałożyć jedną warstwę akrylowego środka gruntującego FISSACRIL rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1/ 1:4 . Po 4-5 godzinach od zagruntowania, nałożyć wałkiem jedną warstwę podkładu Primer per Marmo Romano w celu ujednoczenia stopnia wchłaniania na całej powierzchni.

Na zewnątrz : Nałożyć jedną warstwę akrylowego środka gruntującego FISSACRIL, rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1/1:4 . Po upływie 4-5 godzin od zagruntowania, nałożyć wałkiem jedną warstwę podkładu Primer (FOND PLUS) per Marmo Romano w celu ujednoczenia stopnia wchłaniania na całej powierzchni.

Wskazówki techniczne dotyczące nakładania

Sposób nakładania:



Szpachla nierdzewna lub paca: Produkt gotowy do użycia. Przy wymogach specjalnych można dodać maksymalnie do 5% wody.

Szpachlę nierdzewną nałożyć 1 warstwę tynku Marmo Romano o grubości na mokro 1,5- 2 mm. Na tynku MARMO ROMANO zastosować przyrząd – tampon (tampone hellenica) w celu uzyskania charakterystycznych dla marmuru , nieregularnych żyłek . Jak tylko tynk zacznie schnąć, przystąpić do lakierowania szpachlą nierdzewną , aby zwiększyć efekt charakterystyczny

dla żyłek marmuru. Po prawie całkowitym wyschnięciu nałożyć drugą warstwę lakieru. Do odtworzenia połączenia między kamieniami zastosować listwę i wykonać delikatne nacięcia, pomagając sobie krawędzią szpachli. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, zanim nałoży się warstwę ostatnią. Kiedy tynk jest jeszcze mokry można nałożyć drugą warstwę Marmo Romano, aby uzyskać grubszą powłokę, po czym postępować tak jak przy pojedynczej warstwie.

Wykończenie tynku MARMO ROMANO lakierem kolorowym: Po 24 godzinach od nałożenia tynku MARMO ROMANO można nałożyć lakier dekoracyjny stosując tepowanie, w celu zabezpieczenia wapna i uzyskania antycznego efektu.

Wykończenie naturalne tynku MARMO ROMANO: w celu zabezpieczenia koloru naturalnego tynku MARMO ROMANO i otrzymania powłoki wodoszczelnej można po 48 godzinach, nałożyć warstwę produktu PELLE DI LUNA TRASP.

Temperatura nakładania:	od +10 do + 36	°C
Wilgotność względna przy nakładaniu:	< 85%	
Zalecana grubość:	0,5 ÷ 1	mm na warstwę
Czas schnięcia pyłosuchego :	2 ÷ 4	h
Możliwość malowania po:	24	h
Całkowity czas schnięcia :	20-25	dni
Czyszczenie przyborów	woda	
Czas schnięcia po myciu	30	dni

Barwienie




Produkt może być barwiony produktami serii L'ANGELO, L'ANGELO OX i MAXXI, a także pigmentami uniwersalnymi na bazie tlenków, dostępnymi na rynku.

Dobrze jest mieszać ze sobą różne partie produkcyjne tej samej farby, aby uniknąć różnic w odcieniach podczas nakładania.


Dane techniczne

Ciężar właściwy :	1,7÷ 1,8	Kg /l
Lepkość :		cPs
Wskaźnik pH :	12-14	
Część stała w masie :	75%	
Wydajność teoretyczna:	1,5- 2	m ² /kg
Kolor:	Kolory wg Palety	
Wygląd:	Błyszczący marmur	
Opakowania:	1- 5 - 25	kg

Przechowywanie



Produkt, który nie został jeszcze otwarty i jest przechowywany w stanie nienaruszonym w miejscu suchym i chłodnym, może być składowany przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.



Po użyciu zamknąć dokładnie pojemnik i przechowywać go odwrócony do góry dnem.

Minimalna temperatura przechowywania: + 5°C

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Środki bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące sposobu postępowania z produktem, a także jego prawidłowej utylizacji znajdują się w jego Karcie bezpieczeństwa.

Najważniejsze informacje w skrócie

Tynk dekoracyjny na bazie wapna, do nakładania szpachlą. Przygotowanie wstępne podłoża jedną warstwą środka gruntującego FISSACRIL i dwiema warstwami podkładu akrylowego Primer Acrilico (FOND PLUS). Nałożenie trzech warstw produktu MARMO ROMANO w ilości pozwalającej uzyskać po wyschnięciu powłokę jednolitej grubości. Wszystko to musi zostać wykonane zgodnie z podanymi zasadami, w cenie euro za 1 metr kwadratowy, uwzględniając materiały i wykonanie.

Uwaga

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu zgodne są z naszą najlepszą wiedzą. Jednak wszelkie wskazówki i sugestie nie mogą stanowić gwarancji dla wykonawcy, ponieważ warunki, w jakich stosowany jest produkt są poza naszą bezpośrednią kontrolą. Zaleca się więc wykonanie odpowiednich prób celem upewnienia się, czy produkt odpowiada przeznaczeniu w konkretnej sytuacji, gdzie zamierza się go zastosować.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante - 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) ☐- WŁOCHY
Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, e-mail: commerciale@loggia.it.

Firma posiadająca certyfikat BVQI dotyczący systemu jakości UNI EN ISO 9001-2000.